



**CRISTOFORO TIXE D'ARENZANO SRL**  
VIA PIAN MASINO 29 – 1601 – ARENZANO (GE)  
TEL 010 9111271 FAX 0109110757 MAIL: mail@tixepaint.com WEB: www.tixepaint.com



**Linea : ECOLINE**  
**Famiglia : ECOLINE TOP**

## **Prodotto : DORATURA**

### **DESCRIZIONE**

Vernice all'acqua, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità.

### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Effetto Leafing
- Alta brillantezza
- Elevato effetto decorativo

### **IMPIEGO**

Trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati, o sottoposti ad altri trattamenti galvanici, che presentano discontinuità del trattamento (in questi casi è indicata la confezione spray).

Particolarmente indicata ed efficace per la decorazione di pareti ed elementi architettonici nel campo dell'edilizia.

### **APPLICAZIONE**

La superficie da verniciare con DORATURA ALL'ACQUA deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

**SU SUPPORTI NUOVI:** per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere accuratamente sgrassata con acqua e sapone o diluente da lavaggio. Carteggiare ed applicare un fondo preparativo, successivamente applicare una mano del prodotto.

**SU SUPPORTI GIA' VERNICIATI:** qualora lo strato di vernice preesistente non ne consigli la completa asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare. Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare e carteggiare a fondo queste parti, oppure procedere alla sverniciatura con sverniciatore. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e sapone quindi applicare un fondo preparativo e successivamente applicare una mano del prodotto.

Utilizzare i seguenti fondi preparativi :  
Per ferro, legno, plastica, gesso PRIMER ALL'ACQUA

Durante l'applicazione a pennello o a rullo non incrociare la mano, e non tirare il prodotto, ma lasciare un film piuttosto abbondante, onde favorire la formazione dello specchio metallico.

Evitare l'applicazione di una seconda mano, che rimuoverebbe la precedente, compromettendo, la formazione dello specchio metallico, che è la prerogativa tipica della DORATURA ALL'ACQUA.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, ad immersione, a spruzzo, airless.

Per spolverare la superficie trattata con ECOLINE DORATURA, impiegare un panno morbido, usato con delicatezza.

L'applicazione del prodotto è **SOLO ed ESCLUSIVAMENTE** consigliata per **uso interno**.  
**SE NE SCONSIGLIA L'APPLICAZIONE ALL'ESTERNO**, in quanto la DORATURA TIXE è soggetta a rapida ossidazione e conseguente inscurimento, quando esposta all'umidità e/o ad agenti aggressivi.

Condizioni dell'ambiente e del supporto :  
Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto : min. 10°C / max 35°C



**CRISTOFORO TIXE D'ARENZANO SRL**  
VIA PIAN MASINO 29 – 1601 – ARENZANO (GE)  
TEL 010 9111271 FAX 0109110757 MAIL: mail@tixepaint.com WEB: www.tixepaint.com



## DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale.

Data la natura del pigmento, costituito da microscaglie di bronzo, si verifica una spiccata tendenza del pigmento metallico a sedimentare.

Si raccomanda pertanto una accurata mescolazione del prodotto PRIMA e DURANTE l'APPLICAZIONE, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

## STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

## CARATTERISTICHE

**FISICHE** (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1,16 ± 0.02 Kg./Lt.
Resa (*)	8 – 10 Mq./Kg a rullo e a pennello 10 - 12 Mq./Kg a spruzzo
Tempo di deflusso	13" ± 3" Tazza ISO 2
Essiccazione	1 ora fuori impronta 5 ore in profondità
Tonalità	ORO PALLIDO, RICCO, RICCOPALLIDO, RAME NATURALE, DUCATO
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(\*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

## CLASSIFICAZIONE VOC

Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica.  
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :  
Limite massimo : 150,00 (2007) - 130,00 (2010)  
VOC del prodotto : 94,62

## PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano DORATURA ALL'ACQUA nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



**CRISTOFORO TIXE D'ARENZANO SRL**  
VIA PIAN MASINO 29 – 1601 – ARENZANO (GE)  
TEL 010 9111271 FAX 0109110757 MAIL: mail@tixepaint.com WEB: www.tixepaint.com



**Linea : ECOLINE**  
**Famiglia : ECOLINE TOP**

## **Prodotto : DORATURA**

<b>DESCRIPTION</b>	To paint, pigmented with bronze powders in different shades.
<b>KEY FEATURES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Effect Leafing</li><li>- High gloss</li><li>- Large decorative</li></ul>
<b>EMPLOYMENT</b>	Treatment auction frames of wood, stucco, fillets and decorations of furniture, restoration of antique furniture, touches of brass objects, copper, or subjected to other treatments galvanic, showing discontinuity of treatment (in these cases is indicated spray pack). Particularly suitable and effective for the decoration of walls and architectural elements in construction.
<b>APPLICATION</b>	<p>The surface to be coated with GOLD PAINT WATER BASED must be prepared with appropriate treatment, namely:</p> <p><b>ON NEW MEDIA:</b> For a better anchorage and greater length in time, the area must be thoroughly defatted with water and soap or diluter wash. Sanding and apply a background preparation, then apply a hand of the product.</p> <p><b>MEDIA ALREADY ON 'Paint:</b> if the existing layer of paint does not recommendations to the complete removal, degreasing with water and detergent and rinse.</p> <p>If the existing paint is in the process of posting brushing and sanding to the bottom these parts, or to paint stripping with paint strippers. Wash with diluent by washing with water or soap and then apply a fund preparation and then apply a hand of the product.</p> <p>Use the following funds preparation: For iron, wood, plastic, plaster ECOLINE PRIMER</p> <p>During the application by brush or roller not cross the hand, and not pull the product, but leave a fairly large film to promote the formation of the metallic mirror. Avoid applying a second-hand, which would remove the previous year, undermining the formation of the mirror finish, which is the prerogative of the typical ECOMETAL GILDING.</p> <p>Recommended applications: a brush, roller, dipping, spraying, airless.</p> <p>For dusting the surface with GOLD PAINT WATER BASED, use a soft cloth, gently used.</p> <p>The process is ONLY and ONLY recommended for internal use. We do not recommend APPLICATION OUTSIDE, as GILDING TIXE is susceptible to rapid oxidation and consequent darkening when exposed to moisture and / or aggressive.</p> <p>Conditions and media: The support must be dry, dust-free and grease and any other substance pollutant Temperature: min. 10 °C / max 35 °C Relative humidity of &lt;75% Temperature of medium: min. 10 °C / max 35 °C</p>
<b>DILUTION</b>	<p>The product is to be used as such.</p> <p>Given the nature of the pigment, consisting of bronze flakes, there is a strong tendency of</p>



**CRISTOFORO TIXE D'ARENZANO SRL**  
VIA PIAN MASINO 29 – 1601 – ARENZANO (GE)  
TEL 010 9111271 FAX 0109110757 MAIL: mail@tixepaint.com WEB: www.tixepaint.com



the metallic pigment to settle.

It is therefore recommended that a thorough mixing of the product before and during application, so as to ensure the continued consistency of the product.

#### **STORAGE**

In a cool and well ventilated.  
Keep the jar tightly closed, upside down and away from frost and heat.

#### **PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 °C and 50% - 60% RH)**

1.16±Specific Gravity 0:02 Kg / Lt.  
Yield (\*) 8-10 Mq / Kg roller and brush  
10-12 Mq / Kg spray

3 "Tazza 2±Time of outflow 35 ISO

1 hours drying off mark  
5 hours in depth

Pale shades GOLD, RICH, RICH PALE,  
NATURAL COPPER.

Storage life of at least 36 months

(\*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

#### **VOC CLASSIFICATION**

Paint finishes and cladding for interior / exterior wood, metal or plastic.  
VOC expressed as grams per liter of product ready for use:  
Maximum: 150.00 (2007) - 130,00 (2010)  
Product VOC: 94.62

#### **PRECAUTIONS**

In addition to reports of the risk and precautions governing ECOLINE DORATURA in the form of production and which are listed on the container, you should, before making the application of the product, see its data sheet.  
It 'still a good idea to use gloves and goggles, and make the application in a well ventilated.