

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Famiglia: BICOMPONENTI



Prodotto: RENOVATIX

DESCRIZIONE

Pittura bicomponente di eccezionale durezza e brillantezza da impiegarsi per la pitturazione di ceramica. Indicato per: lavandini, sanitarie vasche anche in vetroresina.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottima adesione su ogni superficie.
Estrema durezza e resistenza all'abrasione.
Ottimo punto di bianco.

IMPIEGO

Metallo (ferro opportunamente trattato con antiruggine) leghe e lamiera zincata, legno, muratura, plastica (escluso PE e PPE). Può essere applicato su manufatti destinati all'esposizione in ambiente cittadino, rurale, costiero ed industriale di media aggressività. E' adatto anche per imbarcazioni.

APPLICAZIONE

La superficie da verniciare con RENOVATIX deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere accuratamente sgrassata con acqua e sapone o diluente da lavaggio. Carteggiare ed applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 24 ore l'una dall'altra intervallate da una leggera carteggiatura.

SU SUPPORTI GIÀ VERNICIATI: qualora lo strato di vernice preesistente non ne consigli la completa asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare.

Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare e carteggiare a fondo queste parti, oppure procedere alla sverniciatura con sverniciatore. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e sapone quindi applicare una o più mani di prodotto intervallate da leggera carteggiatura.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, ad immersione, a spruzzo, airless.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale, miscelando il componente A con il componente B. Eventualmente diluire con solvente Nitro. Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto PRIMA e DURANTE l'APPLICAZIONE, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



CARATTERISTICHE FISICHE

(a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1,3 ± 0.02 kg/l bianco 1.2 ± 0.02 kg/l grigio/avorio 1.05 ± 0.02 kg/l altri colori
Resa (*)	8 . 10 m ² /l
Viscosità	1500-2000cP Brookfield vel.60 (A+B)
Essiccazione	5 ore fuori impronta 12 ore in profondità
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

TONALITÀ

BIANCO, AVORIO, GRIGIO SASSO, VERDE, ROSSO, ARANCIO, ROSA SHOCKING, NERO

CLASSIFICAZIONE VOC

Pitture bicomponenti ad alte prestazioni. Valore UE limite per questo prodotto (Cat.A) COV 500g/l (2010). Questo prodotto contiene max 500g/l di COV.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano RENO VATIX nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA.

Eq comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Family: TWO COMPONENT PRODUCTS



Product: RENOVATIX

DESCRIPTION

Two-component paint of exceptional hardness and brightness to be used for ceramic painting. Suitable for: sinks, sanitary baths also in fiberglass.

MAIN FEATURES

Excellent adhesion on every surface.
Extreme hardness and abrasion resistance.
Great white point.

USE

Metal (iron / alloys and galvanized sheet), wood, masonry, plastic (excluding PE and PPE). It can be applied to artefacts intended for urban, rural, coastal and industrial exposure in medium aggression. It is also suitable for boats.

APPLICATION

The surface to be painted with RENOVATIX must be prepared with a suitable treatment, namely:

ON NEW SUPPORTS: for better anchoring and for a longer life, the surface must be carefully degreased with water and soap or washing diluent. Sand and apply one or more coats of product at a distance of at least 24 hours from each other interspersed with a light sanding.

ON PAINTED SURFACES: if the pre-existing paint layer does not recommend complete removal, degrease with water and detergent, rinse.

If the existing paints are in the phase of detachment, brush and sand these parts thoroughly, or proceed with the paint stripping with paint stripper. Wash with washing diluent, or with water and soap then apply one or more coats of product interspersed with light sanding.

Recommended applications: brush, roller, immersion, spray, airless.

Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free from dust, grease and any other pollutant

Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be used as it is by mixing component A with component B. If necessary dilute with Nitro solvent

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



A careful mixing of the PRIMA product and DURING the APPLICATION is recommended, in order to guarantee the constant homogeneity of the product.

STORAGE

In a cool and well-ventilated environment.

Keep the tin tightly closed, overturned and protected from frost and heat sources.

PHYSICAL CHARACTERISTICS

(at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight	1,3 ± 0.02 kg / l white 1.2 ± 0.02 kg / l gray / ivory 1.05 ± 0.02 kg / l other colors
Yield (*)	8 - 10 m ² / l
Viscosity	1500-2000cP Brookfield vel.60 (A + B)
Drying	5 hours dry to touch 12 hours deep down
Storage life	At least 36 months

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

SHADES

WHITE, IVORY, GRAY STONE, GREEN, RED, ORANGE, PINK SHOCKING, BLACK

VOC CLASSIFICATION

Two-component high-performance paints. EU limit value for this product (Cat.A) VOC 500g / l (2010). This product contains max 500g / l of VOC.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary warnings that regulate RENOVATIX in the form of production and that are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET. However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area