



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: SMALTI DECORATIVI



Prodotto: Ardexia

DESCRIZIONE

Smalto all'acqua utilizzato per ripristinare superfici in ardesia interne ed esterne.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Buona copertura
- Buona adesione
- Elevata opacità
- Idrorepellenza
- Ottima resistenza
- Ottima resistenza allo sfregamento
- Facilità di impiego

IMPIEGO

Il prodotto permette di ripristinare superfici in ardesia interne ed esterne, particolarmente soggette a logorio, sfarinamento e sbiancamento. La formula calibrata consente la riproposizione di una superficie simile all'ardesia, accresciuta per idrorepellenza e resistenza alle sollecitazioni (pioggia, gelo, sfregamento).

APPLICAZIONE

La superficie da verniciare deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI: accertarsi che la superficie sia esente da unto o silicone che andranno eliminati. Provvedere a rimuovere eventuali eccessi di sfarinamento, lavando e asportando con spugna umida. Applicare una mano o più mani di prodotto a pennello o rullo. Attendere almeno 48 ore per usare e lavare con acqua.

SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI: accertarsi che la superficie sia esente da unto o silicone che andranno eliminati. Provvedere a rimuovere eventuali pitture in fase di distacco ed eccessi di sfarinamento, lavando e asportando con spugna umida. Applicare una mano o più mani di prodotto a pennello o rullo. Attendere almeno 48 ore per usare e lavare con acqua. Attendere almeno 48 ore per usare e lavare con acqua.

Applicazioni consigliate: Rullo e pennello.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

Umidità del supporto: < 5%

DILUIZIONE

Il prodotto è pronto all'uso, discrezionalmente diluibile con acqua e gli attrezzi andranno lavati con acqua.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



CARATTERISTICHE FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1.0 ± 0.05 Kg./l
Resa (*)	10 m ² /l per mano
Viscosità	1500 . 2000cP Brookfield vel.60
Essiccazione	5 ore fuori impronta 18 ore in profondità
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(*) La resa dipende dalla diluizione e dalla porosità della superficie.

Il prodotto è disponibile nella colorazione nera in formato da 1 litro e 500ml.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano il prodotto nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA.

Eq comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: DECORATIVE PAINT



Product: ARDEXIA

DESCRIPTION

Water-based enamel used to restore internal and external slate surfaces.

MAIN FEATURES

- Good coverage
- Good adhesion
- High opacity
- Water repellency
- Excellent resistance
- Excellent resistance to rubbing
- Ease of use

USE

The product allows to restore internal and external slate surfaces, particularly subject to wear, chalking and whitening. The calibrated formula allows the re-proposal of a surface similar to slate, increased by water repellency and resistance to stress (rain, frost, rubbing).

APPLICATION

The surface to be painted must be prepared with a suitable treatment, namely:

ON NEW SUBSTRATES: make sure that the surface is free from grease or silicone which will be eliminated. Remove any excess chalking by washing and removing with a damp sponge. Apply one coat or more coats of the product with a brush or roller. Wait at least 48 hours to use and wash with water.

ON ALREADY PAINTED SUPPORTS: make sure that the surface is free from grease or silicone that will be eliminated. Remove any flaking paint and excess chalking by washing and removing with a damp sponge. Apply one coat or more coats of the product with a brush or roller. Wait at least 48 hours to use and wash with water. Wait at least 48 hours to use and wash with water.

Recommended applications: Roller and brush.

Conditions of the environment and support:

The substrate must be dry, free from dust, grease and any other polluting substance

Ambient temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Media humidity: <5%

DILUTION

The product is ready to use, can be diluted with water at the discretion and the tools must be washed with water.

STORAGE

In a cool and well-ventilated place.

Keep the jar tightly closed, upside down and protected from frost and heat sources.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% R.H.)

Specific weight	1.0	0.05 Kg./l
Coverage (*)	10 m ² / l	per coat
Viscosity	1500 - 2000cP	Brookfield vel. 60
Dry	5 hours	without imprint
	18 hours	in depth
Storage life	At least 36 months	

(*) The yield depends on the dilution and the porosity of the surface.

The product is available in black in 1 liter and 500ml format.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary warnings that regulate the product in its production form and that are shown on the container, it is advisable, before applying the product, to consult the relevant SAFETY DATA SHEET. However, it is a good idea to use protective gloves and goggles, and apply in a well-ventilated environment.