



Quality Management System certified ISO 9001:2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: EDILIZIA



Prodotto: PARETI VIVE TRASPIRANTE CON ANTIMUFFA

DESCRIZIONE

Idropittura murale super-opaca con antimuffa, ad elevata traspirabilità, da destinarsi ad ambienti soggetti a formazione di annerimenti da condensa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Elevatissima traspirabilità
Presenza di agenti antimuffa
Alta opacità
Buon punto di bianco
Buona copertura
Ottima applicabilità

IMPIEGO

Pittura murale per interni indicata per il trattamento di ambienti soggetti a formazione di condensa come bagni e cucine, che richiedano traspirabilità, ma al tempo stesso azione di un agente che possa sopperire alla proliferazione di muffa. L'elevata opacità, il buon punto di bianco e la copertura di PARETI VIVE TRASPIRANTE CON ANTIMUFFA costituiscono la soluzione ai problemi che la scarsa ventilazione e l'elevata umidità di ambienti ristretti, generano con sgradevoli annerimenti.

APPLICAZIONE

La superficie da pitturare con PARETI VIVE TRASPIRANTE CON ANTIMUFFA deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Dopo minimo 4 ore, applicare due mani di PARETI VIVE TRASPIRANTE CON ANTIMUFFA, intervallate da almeno 6 ore di attesa.

SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI:

con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Dopo minimo 4 ore, applicare due mani di PARETI VIVE TRASPIRANTE CON ANTIMUFFA, intervallate da almeno 6 ore di attesa.

Con tempere, pitture a calce o pitture sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di fissativo o isolante su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore, applicare due mani di PARETI VIVE TRASPIRANTE CON ANTIMUFFA, intervallate da almeno 6 ore di attesa.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, spruzzo.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C



Quality Management System certified ISO 9001:2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



DILUIZIONE

Il prodotto è da diluire con acqua: le quantità sono relative all'attrezzo impiegato e al tipo di finitura desiderata:
pennello fino a 40% in volume (1-2 mani),
pennello finitura laccata fino a 60% in volume (3-4 mani),
rullo 30% in volume (1-2 mani).

Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell'applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20°C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1,75 ± 0.015 Kg/l (bianco).
Resa (*)	4-5 m ² /l per 2 mani
Viscosità	70000-80000 cP Brookfield vel.2
Essiccazione	1 ora secco al tatto 6 ore per la ricopertura
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano PARETI VIVE TRASPIRANTE CON ANTIMUFFA nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA.

Eqcomunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: BUILDING



Product: PARETI VIVE TRASPIRANTE CON ANTIMUFFA

DESCRIPTION

Super-opaque wall paint with anti-mold, high breathability, to be used in environments subject to the formation of blackening due to condensation.

MAIN FEATURES

Very high breathability
Presence of anti-mold agents
High opacity
Good white point
Good coverage
Excellent applicability

USE

Interior wall paint suitable for the treatment of environments subject to condensation such as bathrooms and kitchens, which require breathability, but at the same time the action of an agent that can compensate for the proliferation of mold. The high opacity, the good whiteness and the coverage of PARETI VIVE TRASPIRANTE CON ANTIMUFFA are the solution to the problems that poor ventilation and high humidity in confined spaces generate with unpleasant blackening.

APPLICATION

The surface to be painted with PARETI VIVE TRASPIRANTE CON ANTIMUFFA must be prepared with a suitable treatment, namely:

ON NEW SUBSTRATES (STUCCO or MORTAR): for better anchoring and longer life, the surface must be free from grease or dust. Apply a coat of sealer or fixative with a brush. After at least 4 hours, apply two coats of PARETI VIVE TRASPIRANTE CON ANTIMUFFA, with at least 6 hours of waiting time.

ON ALREADY PAINTED SUPPORTS:

with washable water-based paints: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and apply a brush coat of insulator or fixative only on the grouting. After at least 4 hours, apply two coats of PARETI VIVE TRASPIRANTE CON ANTIMUFFA, with at least 6 hours of waiting time.

With tempera, lime paints or chalking paints: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge, apply a brush coat of fixative or insulator over the entire surface. After at least 4 hours, apply two coats of PARETI VIVE TRASPIRANTE CON ANTIMUFFA, with at least 6 hours of waiting time.

Recommended applications: by brush, roller, spray.

Conditions of the environment and support:

The substrate must be dry, free from dust, grease and any other polluting substance

Ambient temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be diluted with water: the quantities are related to the tool used and the type of finish desired:



Quality Management System certified ISO 9001:2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



brush up to 40% by volume (1-2 coats),
lacquered finish brush up to 60% by volume (3-4 coats),
roller 30% by volume (1-2 coats).

Careful mixing of the product is recommended before application, in order to ensure the constant homogeneity of the product.

STORAGE

Keep the jar tightly closed, away from frost and heat sources.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% R.H.)

Specific weight	1.75 0.015 Kg / l (white).
Coverage (*)	4-5 m ² / l for 2 coats
Viscosity	70000-80000 cP Brookfield vel. 2
Drying	1 hour dry to the touch 6 hours for recoating
Storage life	At least 36 months

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

PRECAUTIONS

In addition to the warnings of risk and precaution that regulate PARETI VIVE TRASPIRANTE CON ANTIMUFFA in the form of production and which are shown on the container, it is advisable, before applying the product, to consult the relevant SAFETY DATA SHEET. In any case, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply in a well-ventilated environment.