



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: EDILIZIA



Prodotto: ROYALFIX

DESCRIZIONE

Primer consolidante alcali-resistente ad elevata penetrazione per esterni ed interni; particolarmente indicato per tutti i supporti murali quali gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci civili base calce e/o cemento, pitture a base di leganti organici (Quarzi), silicati, silossani e calci; riduce ed uniforma gli assorbimenti del supporto, garantendo un perfetto ancoraggio ed uniformità di tinta delle mani successive dei prodotti di finitura.

Aspetto della pellicola essiccata: trasparente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Consolidante di sfarinamenti
- Penetrante
- Uniformante di assorbimenti
- Uniformante per coloritura successiva
- Facile da applicare.
-

IMPIEGO

Utilizzato per supporti murali interni o esterni particolarmente sfarinanti e dall'elevato assorbimento, ROYALFIX migliora la pennellabilità e l'adesione delle pitturazioni successive. ROYALFIX facilita l'omogeneità di colore per superfici murali ripristinate con rappezzi a calce o stucco, e grazie all'elevata penetrazione negli interstizi, agevola l'ottenimento degli spessori voluti con idropitture, aumentando anche le coperture. ROYALFIX necessita diluizione con acqua 400% per uso interno e 300% per uso esterno. Aspetto della pellicola essiccata: trasparente. Non applicare il prodotto su superfici trattate con pitture altamente lavabili.

APPLICAZIONE

La superficie da pitturare con ROYALFIX deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): in esterno dopo stagionatura dell'intonaco (minimo 30/40 giorni), applicare una mano a pennello diluita 300% con acqua. Dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo.

All'interno diluire 400% con acqua e applicare dopo 24 ore dalla posa dello stucco. Dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo.

SU SUPPORTI DEGRADATI ESENTI DI PITTURA: in esterno spazzolare accuratamente con spazzola metallica; lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano a pennello diluita 300% con acqua. Dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo.

All'interno, stuccare e carteggiare se necessario. Pulire il muro con spugna umida, e applicare una mano di ROYALFIX diluito 400% con acqua. Dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo.

SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI: sia all'interno che all'esterno assicurarsi che la pittura esistente sia logora e sfarinante. Non utilizzare ROYALFIX su superfici trattate di recente con idropitture altamente lavabili o smalti. Se le pitture preesistenti esfoliano asportarle, stuccare e rappezzare nei punti dove è necessario.

Per uso esterno diluire ROYALFIX con 300% di acqua e applicare una mano a completa asciugatura del muro; dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo.

All'interno diluire 400% con acqua e applicare una mano di ROYALFIX; dopo 24 ore proseguire con il ciclo applicativo.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Applicazioni consigliate: a pennello.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE

Il prodotto è da diluire con acqua 300% uso esterno, e 400% per uso interno.

STOCCAGGIO

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20°C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1,00 ± 0.15 Kg/l
Resa (*)	25 m ² /l per singola mano all'esterno, 50 m ² /l per singola mano all'interno
Viscosità	10÷Ford4
Essiccazione	1/2 ora secco al tatto
	12 ore per la ricopertura in esterno, 4 ore per la ricopertura in interno
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano ROYALFIX nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: BUILDING

Product: ROYALFIX

DESCRIPTION

Alkali-resistant consolidating primer with high penetration for exteriors and interiors; particularly suitable for all wall supports such as gypsum, plasterboard, lime smoothing, lime and / or cement based civil plaster, paints based on organic binders (Quarzi), silicates, siloxanes and limes; reduces and uniformes the absorption of the support, ensuring a perfect anchorage and uniformity of the color of the subsequent hands of the finishing products.

Appearance of dried film: transparent

MAIN FEATURES

- Consolidating pulverization
- Piercing
- Uniforming of absorptions
- Uniforming for subsequent coloring
- Easy to apply

USE

Used for particularly crumbling interior or exterior wall supports with high absorption, ROYALFIX improves the brushing and adhesion of subsequent coatings. ROYALFIX eases the homogeneity of color for wall surfaces restored with lime or stucco patches, and thanks to the high penetration in the interstices, it facilitates the obtaining of the desired thicknesses with water-based paints, also increasing the roofing. ROYALFIX requires dilution with 400% water for internal use and 300% for external use. Appearance of dried film: transparent. Do not apply the product on surfaces treated with highly washable paints.

APPLICATION

The surface to be painted with ROYALFIX must be prepared with suitable treatment, namely:

ON NEW SUPPORTS (STUCCO or MALTA): on exterior after plastering (minimum 30/40 days), apply one coat with a diluted 300% brush with water. After 24 hours continue with the application cycle.

Inside, dilute 400% with water and apply after 24 hours from the laying of the grout. After 24 hours continue with the application cycle.

ON EXPRESSED FRAMES FREE OF PAINTING: on the outside, brush carefully with a wire brush; wash with a low pressure washer and allow the surface to dry well. Apply one coat with a diluted 300% brush with water. After 24 hours continue with the application cycle.

Inside, grout and sand if necessary. Clean the wall with a damp sponge, and apply a coat of ROYALFIX diluted 400% with water. After 24 hours continue with the application cycle.

ON ALREADY PAINTED SUPPORTS: both inside and outside make sure that the existing painting is worn out and crumbling. Do not use ROYALFIX on recently treated surfaces with highly washable water-based paints or enamels. If the pre-existing paints exfoliate, remove them, plaster and patch them where necessary.

For outdoor use, dilute ROYALFIX with 300% water and apply one coat to complete drying of the wall; after 24 hours continue with the application cycle.

Inside, dilute 400% with water and apply a coat of ROYALFIX; after 24 hours continue with the application cycle.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Recommended applications: with a brush.

Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free of dust, grease and any other pollutant

Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be diluted with water 300% external use, and 400% for internal use.

STORAGE

Keep the tin tightly closed, protected from frost and sources of heat.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight	1.00 ± 0.15 Kg / l
Yield (*)	25 m ² / l for single coat outdoors, 50 m ² / l for single coat inside
Viscosity	10 "Ford4
Drying	1/2 hour dry to the touch 12 hours for external covering, 4 hours for internal covering
Storage life	At least 36 months

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary statements that regulate ROYALFIX in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET. However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area