



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: IDROPITTURE



Prodotto: STELVIO

DESCRIZIONE

Idropittura traspirante per interni, indicata per superfici murali nuove o precedentemente pitturate. Di facile applicazione, possiede buona copertura e punto di bianco, uniti ad una elevatissima opacità e traspirabilità, che la rendono particolarmente indicata per ambienti a media umidità (bagni, cucine, cantine, etc..).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima traspirabilità
- Ottimo punto di bianco
- Buona copertura
- Ottima applicabilità

IMPIEGO

Utilizzata per supporti murali particolarmente sollecitati da media umidità, qualora vi sia necessità di conferire traspirabilità. Utilizzata per mascherare imperfezioni del muro, grazie all'ottima opacità e punto di bianco.

APPLICAZIONE

La superficie da pitturare con STELVIO deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Dopo minimo 4 ore, applicare due mani di STELVIO.

SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI:

con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di STELVIO.

con tempere, pitture a calce o pitture sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di fissativo o isolante su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di STELVIO.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, airless, spruzzo.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE

Il prodotto è da diluire con acqua: le quantità sono relative all'attrezzo impiegato e al tipo di finitura desiderata: pennello fino a 40% in volume (1-2 mani),



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



pennello finitura laccata fino a 60% in volume (3-4 mani),
rullo 30% in volume (1-2 mani).

Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto prima dell'applicazione, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20°C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1,65 ± 0.15 Kg/l (bianco).
Resa (*)	4-5 m ² /l per 2 mani
Viscosità	70000-80000 cP Brookfield vel.2
Essiccazione	1 ora secco al tatto 6 ore per la ricopertura
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano STELVIO nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: IDROPITTURE



Product: STELVIO

DESCRIPTION

Breathable water paint for interiors, suitable for new or previously painted wall surfaces. Easy to apply, it has good coverage and white point, combined with a very high opacity and breathability, which make it particularly suitable for medium humidity environments (bathrooms, kitchens, cellars, etc ..).

MAIN FEATURES

- Excellent breathability
- Excellent white point
- Good coverage
- Excellent applicability

USE

Used for wall supports particularly stressed by medium humidity, if there is need to give breathability. Used to mask imperfections of the wall, thanks to the excellent opacity and white point.

APPLICATION

The surface to be painted with STELVIO must be prepared with a suitable treatment, namely:

ON NEW SUPPORTS (STUCCO or MALTA): for a better anchorage and a longer life, the surface must be free of grease or dust. Apply a coat of insulation or fixative by brush. After at least 4 hours, apply two coats of STELVIO.

ON ALREADY PAINTED SUPPORTS:

with washable water-based paint: plaster and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge and apply one coat with an insulating brush or fixative only on stuccoing. After at least 4 hours, apply two coats of STELVIO.

with tempera, lime or crumbling paint: fill and sand if necessary; clean the wall with a damp sponge, apply a coat of fixative or insulating brush over the entire surface. After at least 4 hours, apply two coats of STELVIO.

Recommended applications: brush, roller, airless, spray.

Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free from dust, grease and any other pollutant

Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be diluted with water: the quantities are related to the tool used and the type of finish desired:

brush up to 40% by volume (1-2 hands),

Lacquered finishing brush up to 60% by volume (3-4 hands),

30% volume roll (1-2 hands).



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



A careful mixing of the product before application is recommended, in order to guarantee the constant homogeneity of the product.

STORAGE

Keep the tin tightly closed, protected from frost and sources of heat.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight	1,65	0.15 Kg
Yield (*)	4-5 m ² / l for 2 hands	
Viscosity	70000-80000 cP Brookfield vel.2	
Drying	1 hour dry to the touch 6 hours for overcoating	
Storage life	At least 36 months	

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary notices that regulate STELVIO in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET. However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area.