



Quality Management System certified ISO 9001:2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: LINEA LEGNO



Prodotto: VERNICE SATINATA IN GEL ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

Finitura trasparente colorata satinata che non altera l'aspetto naturale del legno. Ottima protezione del supporto attraverso pellicola UV assorber, non sfoglia. La consistenza in gel permette una buona stesura del prodotto, evitando colature.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gradevole satinatura.

Ottima Elasticità.

Ottima resistenza ad ambienti difficili (montano, marino).

IMPIEGO

Su legno nuovo o già verniciato, all'esterno o all'interno, in qualsiasi ambiente (marino, montano, urbano, industriale), su infissi e serramenti, perlinature, balconate, imbarcazioni, etc.

APPLICAZIONE

La superficie da verniciare con VERNICE SATINATA IN GEL ALL'ACQUA deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente di untuosità e sporcizia. Carteggiare ed applicare una o più mani di prodotto a distanza di minimo 24 ore l'una dall'altra, intervallate da una leggera carteggiatura.

Si può ottenere una ottima preparazione del supporto sostituendo il ciclo sopra descritto con l'applicazione di più mani preparatorie di IMPREGNANTE, neutro o colorato a seconda delle necessità, a cui far seguire UNA o PIU' mani di finitura di VERNICE SATINATA IN GEL ALL'ACQUA.

SU SUPPORTI GIÀ VERNICIATI: qualora lo strato di vernice preesistente non ne consigli la completa asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare. Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare e carteggiare a fondo queste parti, oppure procedere alla sverniciatura con sverniciatore. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e sapone quindi applicare una o più mani di prodotto, intervallate da leggera carteggiatura.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, ad immersione, a spruzzo, airless.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto : min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale, qualsivoglia acqua di rete.

Si raccomanda una accurata mescolazione del prodotto PRIMA e DURANTE l'APPLICAZIONE, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE

(a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	0,95 ± 0.02 Kg./Lt.
Viscosità Brookfield 60rpm	2000cP
Resa (*)	9 - 11 m ² /l per mano
Essiccazione	5 ore fuori impronta 18 ore in profondità
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

Il prodotto è disponibile nelle colorazioni di cartella: NEUTRO, DOUGLAS, QUERCIA, CASTAGNO, MOGANO, NOCE, NOCE SCURO, WENGEq CILIEGIO.

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano VERNICE SATINATA IN GEL ALL'ACQUA nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA.

Eqcomunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: WOOD LINE



Product: WATER BASED SATIN FINISH PAINT IN GEL

DESCRIPTION

Transparent satin colored finish that does not alter the natural appearance of wood. Excellent protection of the substrate through UV film absorbs, does not puff. The consistency in gel allows a good application of the product, avoiding sagging.

MAIN FEATURES

Pleasant satin finishing.

Excellent Elasticity.

Excellent resistance to harsh environments (mountain, marine).

USE

On new or already painted wood, outdoors or indoors, in any environment (marine, mountain, urban, industrial), on fixtures and doors, beading, balconies, boats, etc.

APPLICATION

The surface to be painted with WATER BASED GEL PAINTED VARNISH must be prepared with a suitable treatment, namely:

ON NEW SUPPORTS: for a better anchorage and a longer life, the surface must be free of greasiness and dirt. Sand and apply one or more coats of product at a distance of at least 24 hours from each other, interspersed with a light sanding.

An excellent preparation of the substrate can be obtained by substituting the above-described cycle with the application of several preparative coatings of IMPREGNANTE, neutral or colored according to need, to be followed by ONE or more finishing hands of PAINTED SATIN INGEL.

ON PAINTED SURFACES: if the pre-existing paint layer does not recommend complete removal, degrease with water and detergent, rinse. If the existing paints are in the phase of detachment, brush and sand these parts thoroughly, or proceed with the paint stripping with paint stripper. Wash with a washing diluent, or with water and soap, then apply one or more coats of product, alternated with light sanding.

Recommended applications: brush, roller, immersion, spray, airless.

Environmental and support conditions:

The substrate must be dry, free from dust, grease and any other substance

Exhaust

Room temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be used as such, water.

A careful mixing of the PRIMA product and DURING the APPLICATION is recommended, in order to guarantee the constant homogeneity of the product.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



STORAGE

In cool and well-ventilated environment. Keep the tin tightly closed, overturned and protected from frost and heat sources.

PHYSICAL CHARACTERISTICS

(at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight	0.95	0.02 Kg./Lt.
Brookfield viscosity 60rpm	2000	cP
Yield (*)	9 - 11	m ² / l per coat
Drying	5	hours off impression
	18	hours in depth
Storage life	At least	36 months

The product is available in the following colors: NEUTRAL, DOUGLAS, OAK, CHESTNUT, MAHOGANY, WALNUT, DARK WALNUT, WENGE', CHERRY.

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary signs that regulate WATER BASED PAINTED SATELED GEL in the form of production and which are shown on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relative SAFETY DATA SHEET.

However, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply it in a well-ventilated area.